



INTONACO FACILE

Enduit prémélangé à base de chaux et de ciment avec fibres anti-retrait.
Pour l'intérieur et l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INTONACO FACILE est un enduit de base, pour murs et plafonds, à base de ciment Portland à haute résistance mécanique, de chaux hydratée, de charges minérales sélectionnées, de fibres anti-retrait et d'additifs synthétiques, mélangés entre eux selon la méthode de formulation du laboratoire **HERAKEM**.

INTONACO FACILE pour les excellentes caractéristiques de maniabilité et de praticité d'utilisation qui permettent des projets techniquement très performants en peu de temps.

INTONACO FACILE il garantit l'adhérence aux supports et une constance optimale des performances dans le temps.

CHAMPS D'APPLICATION

INTONACO FACILE est un enduit de base pour les murs intérieurs, les façades extérieures et les plafonds à faible taux d'humidité et peut être appliqué sur tous les supports normaux, tels que les briques, les briques, les blocs de béton, ainsi que le béton brut avec des surfaces rugueuses. Sur béton lisse, il est nécessaire de pré-traiter avec HERALAX GRIP.

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

Les supports à enduire doivent être solides, stables et propres ; les poudres, peintures, salissures ou agents de démoulage doivent être correctement traités et éliminés. Retirez mécaniquement toutes les pièces détachées. Il est recommandé de pré-traiter les supports particulièrement absorbants ou avec différents degrés d'absorption avec HERALAX AC. Mouillez les supports avec de l'eau, surtout s'ils sont exposés à la lumière directe du soleil, environ une heure avant l'enduit afin qu'ils aient le temps de refroidir et de sécher en surface. Les substrats très humides peuvent ralentir la prise.

APPLICATION MANUELLE

Mélanger **INTONACO FACILE** avec environ 20% d'eau propre. Ajouter lentement la poudre à l'eau, en mélangeant avec une perceuse à basse vitesse munie d'une hélice mélangeuse, jusqu'à l'obtention d'un mortier homogène et sans grumeaux ; un temps de mélange maximum de 2 ÷ 3 minutes est recommandé. Appliquer le matériau avec une spatule et une truelle.

MISES EN GARDE

- **INTONACO FACILE** il est mélangé avec de l'eau propre sans ajouter d'autres produits.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou avec une forte ventilation.
- Ne pas appliquer sur des supports gelés ou en aucun cas à des températures ambiantes inférieures à +5°C, car le durcissement du produit est basé sur la prise hydraulique des liants qui, à basse température, est excessivement retardée avec un durcissement anormal qui en résulte.
- Protéger les enduits appliqués pendant au moins 24 à 48 heures de la pluie ou du lessivage et pendant au moins 7 jours du gel ou du séchage rapide dû au vent ou au soleil battant.
- Les finitions ultérieures doivent être effectuées après durcissement et séchage complet.
- Aux points de jonction de deux matériaux différents et aux points plus délicats (ex. coins de fenêtres, coins de portes, etc.), où les contraintes mécaniques sont plus importantes, il est recommandé d'utiliser (noyer) un treillis spécial pour plâtre.

NETTOYAGE

Les outils utilisés doivent être nettoyés à l'eau avant que le mortier ne durcisse ; le nettoyage ultérieur ne peut avoir lieu que par enlèvement mécanique.

DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

L'aspect physique	Poussière
Couleur	gris ou blanc
Granulométrie	0 ÷ 1,4 mm
Densité apparente du mortier durci	1380 kg/m ³
Épaisseur maximale d'application	2 cm
Article douanier	3824 50 90
Temps de maniabilité	A peut près 2 heures *
Température d'application autorisée	de +5°C à +35°C
Teneur en chlorures	Absent
Résistance à la compression	environ 2,5 N/mm ²
Résistance à la flexion	environ 1,2 N/mm ²
Adhésion	≥0,3 N/mm ²
Absorption de l'eau	W 0
Coefficient de conductivité thermique	Valeur tabulée 0,39 / 0,44 W / mK
Réaction au feu	Classe A1
Durabilité au gel/dégel	Bonne

Consommation	14 kg/m² pour chaque cm d'épaisseur
Emballage	carton de 5 sacs de 5 kg pack deluxe: sac de 5 kg en boîte

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience.

Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.

Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.



Herakem srl

sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com
Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.