



ECOLINE QUARZO

Peinture murale uniforme au quartz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ECOLINE QUARZO est une peinture murale de remplissage et d'uniformisation en quartz micronisé, formulé selon les hauts standards de qualité du laboratoire HERAKEM, avec des résines acryliques spéciales, des pigments très purs et des charges précieuses résistantes à l'extérieur, conférant au support une protection durable dans le temps. Équipé d'un pouvoir couvrant et d'une blancheur élevés. Il adhère parfaitement à tous types d'enduits et aux peintures anciennes, bien adhérentes et non farinantes. Utilisé avec succès pour les surfaces murales constituées d'enduits prémélangés, de mortier bâtard, de béton et de structures en ciment préfabriquées.

CHAMPS D'APPLICATION

Applicable sur :

- Enduits neufs et anciens à base de liants hydrauliques, polymérisés, homogènes, civils ou lisses.
- Surfaces murales à base de ciment, de mortier bâtard, déjà enduites d'anciennes peintures et enduits organiques ou minéraux, sèches, compactes, absorbantes et cohésives.
- Surfaces en béton.
- Conglomérats minéraux de nature diverse pourvu qu'ils soient absorbants.

Ne pas appliquer sur des supports frais et essentiellement alcalins, attendre un temps de durcissement adéquat, généralement quatre semaines.

CYCLE D'APPLICATION

Préparation du substrat:

Assurez-vous que le substrat est sec, durci et non farinant. Si nécessaire, rénovez ou consolidez avec des produits spécifiques. En présence de moisissure, traiter la surface avec des détergents appropriés. Éliminer par brossage, ou par lavage, toutes traces de salissures, et les parties écaillées des anciennes peintures (dans le cas des peintures à la chaux, il faut éliminer tous les anciens blanchissements) et toute efflorescence. Enlevez la poussière, le smog et autres dépôts par brossage.

Trous, fissures, fissures et dépressions peuvent être traités avec la ligne de lissage HERAKEM selon l'épaisseur à créer et le type de support à traiter. S'assurer que le support et les réparations effectuées sont secs et appliquer une couche de scellant fixateur mural HERALAX FOND.

Pour les applications sur béton, enlever les éléments structurels en béton peu adhérents. Restaurer les pièces manquantes avec des produits de restauration adaptés ; effectuer le lissage final avec la pâte de lissage anti-retrait anti-carbonatation HERARAS ONE. S'assurer que le support est complètement sec et appliquer une couche d'isolant fixateur mural HERALAX FOND.

FINIR

Laisser sécher parfaitement le support, appliquer deux couches d'ECOLINE QUARZO à un intervalle d'environ 8 à 10 heures entre elles.

ECOLINE QUARZO il peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pistolet et doit être dilué avec de l'eau propre dans les proportions indiquées dans le tableau. Pendant la phase de dilution, veiller à bien homogénéiser le produit, en utilisant si possible un malaxeur à basse vitesse.

AVERTISSEMENTS

- Appliquer avec une humidité relative de l'environnement : <85%
- Appliquer aux températures comprises : Min +5 °C / Max +35 °C
- Eviter les applications sous la lumière directe du soleil, en cas de pluie imminente ou par temps particulièrement venteux.
- Protéger les surfaces de la pluie et de l'humidité pendant environ 48 heures. Cela permet un séchage complet du produit et une polymérisation régulière, qui se déroule en 10 jours environ.
- Les surfaces emportées par l'eau de pluie pendant environ 10 jours peuvent présenter des lignes verticales translucides (effet d'accrochage). Cet événement n'affecte pas les performances du produit et peut être éliminé par lavage à l'eau ou suite à une précipitation ultérieure.
- L'application sur des surfaces présentant des efflorescences salines ou sujettes à des remontées d'humidité, ne garantit pas l'adhérence du produit au support.
- L'application airless n'est pas recommandée en raison de l'action abrasive des charges de silice du produit.

NETTOYAGE

Après utilisation, les outils doivent être nettoyés à l'eau et si le produit est sec, il est recommandé de l'enlever avec du white spirit ou de l'eau chaude.

SPÉCIFICATIONS DE L'ARTICLE

La protection et la décoration des enduits, des enduits peints ou des surfaces cimentaires en général également déjà peintes, doivent être effectuées en appliquant une peinture à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, de charges silicone / quartz, de pigments et de charges sélectionnées, telles que ECOLINE QUARZO by HERAKEM SRL .

DONNÉES TECHNIQUES *(à +22±1°C et 55±5% H.R.)

Aspect et finition	mate
Poids spécifique (g/litre)	env. 1600 - 1650
Viscosité Brookfieldca	12 000 - 16 000 CPS
Gamme de couleur	blanche
Point d'éclair	inflammable
Outils	pinceau – rouleau – pulvérisateur
Sec au toucher	1 - 2 heures
Séchage en profondeur	max 14 - 18 heures
Diluer	avec de l'eau
Amincissement de la finition	lisse jusqu'à 25
Peut être repeint	8 - 10 heures
Position douanière	3209 1000 00

Consommation	8 - 10 m² / L par couche
Emballage	fûts de 14 - 5 litres

PRODUIT POUR USAGE PROFESSIONNEL

Cette fiche technique est basée sur les connaissances acquises grâce à notre expérience.

Nous nous réservons le droit de modifier les données qui y sont contenues à la suite d'améliorations et de progrès techniques. Compte tenu des différents matériaux et des différentes techniques de traitement, non soumis à notre contrôle direct, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation de ces indications.

Nous vous recommandons donc d'effectuer vous-même suffisamment de tests et de consulter notre service d'assistance technique.



Herakem srl
sede legale: Via Benedetto De Falco 16 80136 Napoli
sede operativa: Viale Ferrovie dello Stato
Zona Ind.le ASI - 80014 Giugliano in Campania (NA)

Tel/Fax +39 081 330 90 20
info@herakem.com - www.herakem.com
Cod. Fisc. / Partita Iva 07658641217 - Cap. Soc. Euro 80.000 i.v.